


コンクリート補修材 シリーズ

用 途……………コンクリート用です（アスファルトにも使用可）

目 的……………凹凸の埋戻し・クラック段差の補修・欠損部補修・冷蔵庫前・厨房床・側溝・アンカー跡

速 乾 性……………20℃で施工後約 60 分で硬化します



MV-9905N
樹脂モルタルタイプ



MV-9905L-22
ライトグレー
低臭樹脂モルタルタイプ



MV-9905L-25
グレー
低臭樹脂モルタルタイプ



MV-9905L-27
ダークグレー
低臭樹脂モルタルタイプ



MV-9905L-55
グリーン
低臭樹脂モルタルタイプ



MV-8803
ペーストタイプ



MV-8803L-55
グリーン
低臭ペーストタイプ



UW-7706 C-48
超低臭 グリーン
耐熱水性 80～120℃
（硬化時間 20℃／13h）



UW-7706 C-82
超低臭 レッド
耐熱水性 80～120℃
（硬化時間 20℃／13h）

快適な作業環境はフローアの平滑から

施工手順 (MVシリーズ)

1 準 備



2 混 入



3 も む



4 埋 め る



5 コテ仕上げ



- 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。
- 密着力が強く、際からはつれにくい。

- コンクリート、アスファルト、厚塗塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。

荷 姿

品 名	タイプ	荷姿(セット)	補修目安値(L)	用 途 ・ 内 容
MV-9905N	汎 用	5.0kg	2.6	深い凹凸・欠損箇所 ライトベージュ色
MV-8803	汎 用	3.0kg	1.7	浅い溝・亀裂 ライトベージュ色
MV-9905L-※	低 臭	4.5kg	2.0	深い凹凸・欠損箇所 着色骨材使用 ※色番号 22:ライトグレー色、25:グレー色、27:ダークグレー色、55:グリーン色
MV-8803L	低 臭	3.0kg	1.7	浅い溝・亀裂 ライトベージュ色
MV-8803L-55	低 臭	3.0kg	1.7	浅い溝・亀裂 グリーン色
UW-7706 ※	水 系	6.0kg	3.5	深い凹凸・欠損箇所 着色骨材使用 ※色番号 C-48:グリーン色、C-82:レッド色
硬化促進剤 UW-500R	水 系	15g×10	—	15℃以下の場合には添加してください。添加量は下表参照（UWのみ）
EC-540-01K	汎 用	13.0kg	7.2	広い範囲に適しています

硬化時間と可使用時間の目安

品 名	温 度	硬化時間	可使用時間
MV-8803	5℃	40分	5分
MV-9905N	30℃	120分	40分
MV-9905L-※	5℃	4時間	20分
EC-540-01K	30℃	12時間	30分






（注）直射日光、高温の場所では左記の目安よりも早くなる場合がありますので手早く作業して下さい。

物 性 値

品 名	圧縮強さ		曲げ強さ	
	最大荷重 (kN)	最大荷重時の変位 (mm)	最大荷重 (kN)	最大荷重時の変位 (mm)
MV-9905N	83.0	2.7	19.2	1.7
MV-9905L-※	26.2	2.8	5.5	1.5
MV-8803	100.0≤	3.6	18.1	1.2
MV-8803L-55	25.1	5.6	7.7	3.1
コンクリート	20.2	1.8	3.8	0.4

試験方法:万能試験機を用い、破断もしくは100kNを超えるまでの圧縮荷重を毎分30mmの速度で加え、最大荷重と最大荷重時の変位を計測。

処理の目安値



廃棄の方法

混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は、産業廃棄物として処分して下さい。



ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp

●東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1
TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
●西日本事業所 〒566-0042 大阪府摂津市東別府3-1-19
Aurora Court南摂津107号
TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578