



TIME CHEMICAL

# エマルジョンタイプ切削油

# ハイカット CF-50E

## 優れた潤滑効果

### 特長

- エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、  
鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。
- 防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。
- 亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。
- 発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。



### 使用方法

加工方法により、原液～5倍に希釈してご使用ください。

バンドソー：5倍、旋削・中ぐり：原液～5倍、メタルソー・ネジ切り：原液

### 性状及び試験結果

|           |          |
|-----------|----------|
| 外 観       | 乳白色      |
| 希釈外観（40倍） | 乳白色      |
| 比重（20℃）   | 0.99     |
| ph（5倍液）   | 9.5      |
| 表面張力      | 28       |
| 防錆性       | 鋼板・銅板 合格 |

### 用 途

（被削材質）炭素鋼、鋳鉄、合金 等

### 荷 姿

18ℓ ペール缶

### 使用上の注意

- 新規にハイカットを使用する場合、従来使用液を抜き取り、洗淨後、機械に合った倍率に希釈してご使用ください。
- ハイカット使用中で、液を補充する場合も、原液を希釈して補充ください。
- 冬季・寒冷地で使用する場合、不凍液ハイカット AF-10 を添加しご使用ください。循環させない状態の際、タンク内の切削油が分離することがありますが、循環を開始すると混合し、通常の状態に戻ります。
- 皮膚や衣類に付着した場合は、水道水で洗ってください。
- 万が一目に入った場合は、すぐに大量の清水で洗顔し、痛みが続く場合は医師の診断を受けてください。

※商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

お求めは：



## 株式会社 タイムケミカル

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - つくば工場業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道 2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
  - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台 2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>  
メールアドレス [info@timechemical.co.jp](mailto:info@timechemical.co.jp)