

エポキシ系塗床材 (溶剤二液型)

OSHA COAT

# オッシュャーコート E-310

薄塗用  
防塵塗料



プライマーなしでローラー刷毛で簡単塗布

## 使用方法

**前準備**

塗布面の油、水分、ゴミ等の汚れを除去してください。

**混合・攪拌**

A 主剤  
B 硬化剤  
重量比 (3:1の割合で混合攪拌)

計量は、はかり、攪拌は攪拌機を使用して行ってください。A主剤を充分に攪拌してからB硬化剤と混合してください。全量一度に混合せず、使用必要量だけ小分けして混合攪拌してください。

**塗布**

下地になにも塗られていない場合は、2回塗布してください。塗り重ね時間は、5時間(24℃)が目安です。

**仕上り**

塗布後12時間は、水に当たらないようにし、歩行をしないでください。

## 特長

- 作業性がよく、ローラー刷毛で簡単に塗布できます。
- プライマーなしでも塗装できます。
- 既存のエポキシ系塗床材への重ね塗り密着性も優れています。
- 耐油、耐薬品、耐久性に優れています。

## 施工仕様 ET-1工法 (膜厚0.2mm)

工程	品番	塗布量kg/m <sup>2</sup>	塗布量m <sup>2</sup> /セット	標準膜厚mm
下塗り	E-310	0.2	80	0.11
上塗り		0.2	80	0.11
専用シンナー	E-391	下塗りに10%、上塗りに5%添加して使用してください。		

## 荷姿

E-310	16kgセット (塗料12kg+硬化剤4kg)
E-391	14kg 缶 (エポキシ専用シンナー)

## 標準色 ※数字はカラーナンバーです。




## ET-1

膜厚0.2mm

### 特長

- 溶剤型薄塗上塗り用
- エポキシ塗料の2回塗り



標準色以外は、納品まで多少日数がかかりますのでご了承ください。

印刷のため、実際の色とは多少異なります。

## 使用上の注意

- 使用の際には、保護手袋(ゴム手袋、軍手等)をご使用ください。
- 有機溶剤が含まれていますので、換気をよくし、有機溶剤用マスクを着用してください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 既存塗床材への塗り重ねをする場合は、既存塗床材と合わない場合がありますので、あらかじめ部分的なテスト塗りをしてください。
- 皮膚についた場合は、すぐに専用シンナーで除去し、石鹸でよく水洗いしてください。
- 気温が10℃以下での使用はさけてください。乾燥が極端に遅くなる場合があります。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - つくば工場業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
  - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>  
メールアドレス [info@timechemical.co.jp](mailto:info@timechemical.co.jp)