

# スパッタ付着防止剤

# スピドール

## S-505

スピドールS-505は、溶剤タイプにかわる製品として新しく開発した水溶性タイプの溶接スパッタ付着防止剤です。

水溶性ですが熱硬化型特殊樹脂使用で塗布後即、溶接が出来、臭いがなくスパッタ付着防止効果も従来の水溶性タイプよりも優れています。

### 特長

- ①水溶性ですが、塗布後即溶接ができます。
- ②熱硬化型特殊樹脂使用で、スパッタ防止効果をたかめました。
- ③水溶性ソリュブルタイプで、人体に対する安全性に優れています。
- ④一般塗料との密着性に優れています。
- ⑤スプレー塗布での目詰まりがありません。
- ⑥-2℃でも液は凍結しません。

〈荷姿〉 18kg缶、200kgドラム缶



# SPADALL

## 多目的用

## S-525 経済タイプ。従来品の1/2でOK!

### 特長

- ①熱硬化型特殊樹脂使用で低粘度、無臭気タイプです。
- ②水溶性ですが塗布後即溶接作業が可能です。
- ③水溶性ソリュブルタイプで人体に対する安全性にも優れています。
- ④スプレー塗布での目詰りはありません。
- ⑤凍結しても加熱再溶解すれば使用可能です。
- ⑥スプレーで使用する場合、細い噴霧（イーザーショット#2500）で使いますと経済的です。

〈荷姿〉 18kg缶、200kgドラム缶

スピドールS-525は、水溶性タイプの製品でスパッタ防止効果に優れた薄い塗膜が形成され、使用量も従来の1/2ですむ経済的なスパッタ付着防止剤です。

**抜群の経済性と品質を実現。**



株式会社 **タイムケミカル**

# 直接塗装用スパッタ付着防止剤 SPADALL

## スピドール S-505・S-525

### 使用方法

1. 対象鋼材面に付着している油分、汚れ等を除去して下さい。
2. スプレー、ハケ等で液ダレしないように塗布して下さい。

### 使用上の注意

- 特殊塗料(エポキシ系塗料、ウレタン系塗料等)を塗布する場合は、あらかじめテストをしてから使用して下さい。
- 特殊塗料(電着塗装、静電塗装、粉体塗装等)をするものには使用しないで下さい。
- 皮膜を除去する場合。

ブラスト処理	○
アルカリ脱脂・水洗い	○
溶剤脱脂	×
酸洗い	△

## S-505

### 成分及び分類

分類	対象鋼材	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
直接塗装用	軟鋼・高張力鋼	淡黄色	50m <sup>2</sup> /kg	1.03	10分	クリアー

## S-525

### 成分及び分類

分類	対象鋼材	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
直接塗装用	軟鋼・高張力鋼	淡黄色	90m <sup>2</sup> /kg	1.03	10分	クリアー

● お求めは：



株式会社タイムケミカル

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - つくば工場 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
  - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市島飼和道2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
  - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>  
 メールアドレス [info@timechemical.co.jp](mailto:info@timechemical.co.jp)