


コンクリート補修材 MV- シリーズ

超速乾性 20℃ / 60 分で硬化完了

用途……………コンクリート・アスファルト兼用です

目的……………凹凸の埋戻し・クラック段差の補修・欠損部補修・冷蔵庫前・厨房床・側溝・アンカー跡

超速乾性……………20℃で施工後約 60 分で硬化完了フォークリフト走行可能



MV-9905N
樹脂モルタルタイプ



MV-9905L-22
ライトグレー
低臭樹脂モルタルタイプ



MV-9905L-25
グレー
低臭樹脂モルタルタイプ




MV-9905L-27
ダークグレー
低臭樹脂モルタルタイプ




MV-9905L-55
グリーン
低臭樹脂モルタルタイプ



MV-8803
ペーストタイプ



MV-8803L-55
グリーン
低臭ペーストタイプ



UW-7706 C-48
超低臭 グリーン
耐熱水性 80~120℃
(硬化時間 20℃ / 13h)



UW-7706 C-82
超低臭 レッド
耐熱水性 80~120℃
(硬化時間 20℃ / 13h)



株式会社 **タイムケミカル**

ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
- つくば工場業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
- つくば第二研究所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
- 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
- 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道 2-8-14 TEL 072(654)8771 FAX 072(654)8773

安心・安全で快適な作業環境はフローアの平滑から

施工手順

(MVシリーズ)

1 準備

2 混入

3 もむ

4 埋める

5 コテ仕上げ



- 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。
- 密着力が強く、際からはつれにくい。

- コンクリート、アスファルト、厚塗塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。

荷姿

品名	タイプ	数量(kg)	補修目安値(L)	用途・内容	価格
MV-9905N	一般	5.0	約2.6	深い凹凸・欠損箇所 ライトベージュ色	7,300円/セット
MV-8803	一般	3.0	約1.7	浅い溝・亀裂 ライトベージュ色	7,500円/セット
MV-9905L-22	低臭	4.5	約2.0	深い凹凸・欠損箇所 着色珪砂・ライトグレー色	9,800円/セット
MV-9905L-25	低臭	4.5	約2.0	深い凹凸・欠損箇所 着色珪砂・グレー色	9,800円/セット
MV-9905L-27	低臭	4.5	約2.0	深い凹凸・欠損箇所 着色珪砂・ダークグレー色	9,800円/セット
MV-9905L-55	低臭	4.5	約2.0	深い凹凸・欠損箇所 着色珪砂・グリーン色	9,800円/セット
MV-8803L	低臭	3.0	約1.7	浅い溝・亀裂 ライトベージュ色	9,300円/セット
MV-8803L-55	低臭	3.0	約1.7	浅い溝・亀裂 グリーン色	9,300円/セット
UW-7706 C-48	超低臭	6.0	約3.5	深い凹凸・欠損箇所 着色骨材・グリーン色	12,000円/セット
UW-7706 C-82	超低臭	6.0	約3.5	深い凹凸・欠損箇所 着色骨材・レッド色	12,000円/セット
硬化促進剤 UW-500R	低臭	15g×10	—	15℃以下は硬化促進剤を添加してください。添加表を参照(UWのみ使用)	7,700円/セット
EC-540-01K	一般	13.0	約7.2	広い範囲に適しています	20,000円/セット

※消費税は別途になります。

硬化時間と可使用時間の目安

品名	季節	温度	硬化時間	可使用時間	品名	季節	温度	硬化剤	硬化時間	可使用時間
MV-9905N	春秋期	20℃	約60分	約15分	春秋期	10~20℃	SWタイプ	}	}	
	冬期	5℃	約120分	約40分	冬期	5~10℃	Wタイプ			12時間
	MV-9905L-※	夏期	30℃	約40分	約5~10分					
	春秋期	20℃	約60分	約10分						
	冬期	5℃	約120分	約30分						

(注) 直射日光、高温の場所では左記の目安よりも早くなる場合がありますので手早く作業して下さい。

UW-7706の硬化促進剤添加について

硬化促進剤UW-500R

表1 各温度、硬化促進剤添加量による硬化時間(時間)

温度(℃)	25	20	15	10	5
触媒添加量(%)*1	0	10	13	—	—
硬化時間(時間)	0	10	13	—	—
	1	6	8	13	—
	2	—	6	10	15
	3	—	—	7	10

*1 A液に対する重量%

表2 各温度、触媒添加量による可使用時間(分)

温度(℃)	25	20	15	10	5
触媒添加量(%)*1	0	15	20	—	—
可使用時間(分)	0	10	15	15	—
	1	10	15	15	—
	2	—	10	13	20
	3	—	—	10	17

*1 A液に対する重量%

オッシャーコートMV-9905とコンクリートの比較

オッシャーコートMV-9905はバインダーとしてメタクリル樹脂を使っており、次の特徴があります。

1. 硬化が速く、付着性に優れ短時間で使用が可能になる。
2. 傾斜材料であるため、表面は硬く、内部は軟らかい事から下地に追従し易い。
3. 硬化時以外は収縮が少ないため、剥離が起こりにくい。
(コンクリートは水和反応が持続し、収縮、ひび割れ等により下地コンクリートとの剥離を起こし易い)


物性値

項目	MV-9905	コンクリート
圧縮強さ	52MPa	20~25MPa
圧縮弾性率	1.5GPa	20~30GPa
付着強さ	2MPa<	0.5~1.5MPa

※コンクリートは代表的なものの値で、圧縮強さが60MPa以上の高強度品もある。


処理の目安値

MV-8803
(約1.7ℓ)




塗膜厚3mmで1m×55cmが目安です。

MV-9905N
(約2.6ℓ)




塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。

MV-9905L
(約2.0ℓ)




塗膜厚10mmで1m×20cmが目安です。

EC-540-01K
(約7.2ℓ)



塗膜厚3mmで1m×2.4mが目安です。

UW-7706
(約3.5ℓ)



塗膜厚7mmで1m×50cmが目安です。

廃棄の方法

混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は、産業廃棄物として処分して下さい。