

エポキシ系塗床材（溶剤二液型）

OSHA COAT

オッシュャーコート E-310

薄塗用
防塵塗料



プライマーなしでローラー刷毛で簡単塗布

使用方法

特長

- 作業性がよく、ローラー刷毛で簡単に塗布できます。
- プライマーなしでも塗装できます。
- 既存のエポキシ系塗床材への重ね塗り密着性も優れています。
- 耐油、耐薬品、耐久性に優れています。


前準備



塗布面の油、水分、ゴミ等の汚れを除去してください。

混合・攪拌

A 主剤
（重量比
3:1の割合で
混合攪拌）
B 硬化剤



計量は、はかり、攪拌は攪拌機を使用して行ってください。
A主剤を充分に攪拌してからB硬化剤と混合してください。全量一度に混合せず、使用必要量だけ小分けして混合攪拌してください。

塗布



下地になにも塗られていない場合は、2回塗布してください。
塗り重ね時間は、5時間（24℃）が目安です。

仕上り



塗布後12時間は、水に当たらないようにし、歩行をしないでください。

施工仕様

ET-1工法（膜厚0.2mm）


工程	品番	塗布量kg/m ²	塗布量m ² /セット	標準膜厚mm
下塗り	E-310	0.2	80	0.11
上塗り	E-310	0.2	80	0.11
専用シンナー	E-391	下塗りに10%、上塗りに5%添加して使用してください。		

荷姿

E-310	16kgセット（塗料12kg＋硬化剤4kg）
E-391	14kg 缶（エポキシ専用シンナー）

標準色

※数字はカラーナンバーです。



24
グレー



49
ベージュ



51
グリーン



52
エメラルドグリーン



92
オレンジブラウン

標準色以外は、納品まで多少日数がかかりますのでご了承ください。


印刷のため、実際の色とは多少異なります。

ET-1

膜厚0.2mm

特長

- 溶剤型薄塗上塗り用
エポキシ塗料の2回塗り



下地（コンクリート・モルタル）

使用上の注意

- 使用の際には、保護手袋（ゴム手袋、軍手等）をご使用ください。
- 有機溶剤が含まれていますので、換気をよくし、有機溶剤用マスクを着用してください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 既存塗床材への塗り重ねをする場合は、既存塗床材と合わない場合がありますので、あらかじめ部分的なテスト塗りをしてください。
- 皮膚についた場合は、すぐに専用シンナーで除去し、石鹸でよく水洗いしてください。
- 気温が10℃以下での使用はさけてください。乾燥が極端に遅くなることがあります。

R100

古紙配合率100%再生紙を使用しています

お求めは：



株式会社タイムケミカル

- 東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
- 西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス
<http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス
info@timechemical.co.jp

