



ースパッタ付着防止剤ー

# スパドール TW-80

TIME CHEMICAL

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的（直接塗装・後処理）に使用できます。

脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR 指定外  
ゼロカーボン・ゼロ VOC  
エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です

- 作業性 微濁透明液体で微臭。母材・ノズル兼用タイプです。
- 除去性 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。
- 環境対応 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。
- 溶接後 塗料の塗り重ねが可能。（特殊な塗料は除きます）



## 使用上の注意

他の製品との混合は決してしないでください。

ブローホール、ピンホール等の溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意してください。

溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理等を行うもので、この被膜を除去する必要がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂等で除去してください。

塗料をこの被膜の上から塗布する場合、この被膜がおかされないことを確認の上塗布してください。

高圧ガスを使用した可燃性の製品な為、火気と高温にご注意ください。

## 性状・荷姿

| 品番    | 防止効果 | タイプ | 液外観  | 乾燥被膜 | 後処理（塗膜除去）方法 |     |        |      |        | 荷姿                    |
|-------|------|-----|------|------|-------------|-----|--------|------|--------|-----------------------|
|       |      |     |      |      | 水洗い         | 酸洗い | アルカリ洗浄 | 溶剤脱脂 | プラスト処理 |                       |
| TW-80 | 3～4層 | 水溶性 | 微濁透明 | 透明   | ○           | ○   | ○      | ○    | ○      | 420mlエアゾール<br>12本／ケース |

※商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせは：



株式会社 **タイムケミカル**

- 東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
- 西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス  
<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス  
[info@timechemical.co.jp](mailto:info@timechemical.co.jp)

