



直接塗装・多層盛用 スパッタ付着防止剤

SPADALL

スパドール SS

TIME CHEMICAL



使用方法

“SSを2度塗って下さい。”

- ① スパドール SSを刷毛で全面に塗布下さい。但し、開先には決して塗布しないで下さい。
- ② 10分程放置し、完全に乾かして下さい。
- ③ 再度スパドール SSを刷毛で塗布下さい。但し、開先には決して塗布しないで下さい。
- ④ 10分程放置し、完全に乾かして下さい。
- ⑤ 溶接工程にお進み下さい。

【スパッタは約5分で簡単に除去できます。】

使用上の注意

- 他の製品との混合は決してしないで下さい。
- 溜りができないよう塗布して下さい。
- 予め上塗り塗料との密着性を確認してから、ご使用下さい。

取扱い・保管方法

- 換気の良い場所で取扱い、容器は都度栓をして保管下さい。
- 皮膚・粘膜・衣類・目等につかないよう、適切な保護具を着用下さい
- 気温が 0～35℃で保管し、雨などが当たらないよう注意下さい。

注意事項

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

コラムやダイヤフラムを製造の皆様方
スパッタの除去に時間がかかり

提案

スパッタ除去を
簡単且つ短時間で行えます。



【スパッタ付着箇所】

特長

- スパッタ付着防止効果が高い。
- 多層盛り(5～6層)に適している。
- 非危険物である。(燃えない)
- 有害な金属を含まない。

性状

外観：乳白色液体
 比重：1.1
 乾燥時間：10分
 乾燥塗膜：クリアー

臭い：無～微臭
 pH：8.3

荷姿

18kg 缶



お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

東日本事業所 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
 西日本事業所 TEL 06(6476)9577 FAX 06(6476)9578
 ホームページ

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

